

PA 12 Grau

Kennwert	Wert	Einheit
Zugfestigkeit (Z-Richtung)	40	MPa
Zugmodul (Z-Richtung)	1600	MPa
Bruchdehnung (Z-Richtung)	4	%
Schmelztemperatur	176	°C

Eigenschaften

- wirtschaftliches Mehrzweckmaterial
- ausgeglichenes Eigenschaftsprofil

Typische Anwendungsbereiche

- Funktionsbauteile
- Funktionsprototypen