

## PA 12 Natur

Kennwert	Wert	Einheit
Zugfestigkeit (Z-Richtung)	40	MPa
Zugmodul (Z-Richtung)	1600	MPa
Bruchdehnung (Z-Richtung)	4	%
Schmelztemperatur	176	°C

### Eigenschaften

- wirtschaftliches Mehrzweckmaterial
- ausgeglichenes Eigenschaftsprofil

### Typische Anwendungsbereiche

- Funktionsbauteile
- Funktionsprototypen